

Panneaux MEDIUM® FR M1 ignifuges

Les panneaux MEDIUM® M1 sont de couleur foncé à base de bois feuillus.

MEDIUM® M1 est un panneau de MDF de densité élevée avec un classement en réaction au feu Euroclasse B-s2, d0 délivré par le FCBA.

Ce panneau est destiné à des utilisations en milieu sec soumis à la réglementation sécurité incendie :

- Réduction de la combustion.
- Réduction des émissions de chaleur.
- Réduction de la propagation du feu.

Caractéristiques mécaniques :

		Fiche Technique Qualité (Quality specification)									
Référence Produit :		MEDIUM® M1 Euroclasse B-s2, d0					ABY		LB		
Etabli par : Sabine MAURY									Version : 15 Juin 2021		
Responsable Qualité									Page : 1/1		
Panneaux :		MDF FEUILLU / HARDWOOD									
Propriétés	Unité	Norme	6	8	10	12	16	19	22	25	30
Epaisseur <i>thickness</i>	mm	EN325	6	8	10	12	16	19	22	25	30
Tolérance Epaisseur <i>Thickness Tolerance</i>	mm	EN 324-1	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,3	± 0,3	± 0,3
Tolérance de format <i>Format tolerance</i>	mm/m	EN 324-1	± 2,0	± 2,0	± 2,0	± 2,0	± 2,0	± 2,0	± 2,0	± 2,0	± 2,0
Tolérance d'équerrage <i>Squaring Tolerance</i>	mm/m	EN 324-2	± 1,5	± 1,5	± 1,5	± 1,5	± 1,5	± 1,5	± 1,5	± 1,5	± 1,5
Masse volumique moyenne (à +/- 5%) <i>Average Density (+/- 5%)</i>	kg/m ³	EN 323	850	830	820	810	800	795	730	690	670
Gonflement <i>Swelling</i>	%	EN 317	< 30	< 17	< 15	< 15	< 12	< 12	< 10	< 10	< 10
Résistance à la flexion <i>Bending strength</i>	N/mm ²	EN 310	> 23	> 23	> 22	> 22	> 20	> 20	> 18	> 18	> 18
Module d'élasticité <i>Modulus of elasticity</i>	N/mm ²	EN 310	> 2700	> 2700	> 2500	> 2500	> 2200	> 2200	> 2100	> 2100	> 2100
Traction perpendiculaire <i>Internal Bond</i>	N/mm ²	EN 319	> 0,65	> 0,65	> 0,60	> 0,60	> 0,55	> 0,55	> 0,55	> 0,55	> 0,55
Humidité <i>Moisture</i>	%	EN 322	4 à 8	4 à 8	4 à 8	4 à 8	4 à 8	4 à 8	4 à 8	4 à 8	4 à 8
Teneur en formaldéhyde <i>Formaldehyde Content</i>	mg/100g	ISO12460-5	< 8,0	< 8,0	< 8,0	< 8,0	< 8,0	< 8,0	< 8,0	< 8,0	< 8,0

Les panneaux MEDIUM® M1 sont conformes aux spécifications de la norme EN622-5 tableau 3 et sont marqués CE, ils sont disponibles sur demande avec les labels PEFC et FSC®

Ces panneaux sont sous certification CTB AIR+ E1 et sous suivi de constances des performances CE n° 0380-CPR-195 conformément à la norme EN 13 986.

Le MEDIUM® M1 de 12mm à 30mm peut être vendu US EPA TSCA Title VI-TPC 17 sur demande

